



FICHA TÉCNICA

KEIM INNOTOP®

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Innotop es una pintura de sol-silicato lista al uso para interiores según DIN EN 13 300 (cumple también las exigencias según DIN 18363 párr. 2.4.1, Pintura de dispersión de silicato). KEIM Innotop está certificado Cradle to Cradle Certified® Silver y C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

KEIM Innotop es adecuada para todas las superficies habituales de paredes y techos en interior. KEIM Innotop es adecuada para la nueva aplicación y para las típicas renovaciones en edificios de vivienda o comerciales. Para igualar las texturas de soportes no homogéneos, también disponemos de KEIM Innotop blanco. KEIM Innotop puede aplicarse en todos los soportes habituales de interior.

No es apta para:

superficies barnizadas o esmaltadas; superficies de madera; soportes con eflorescencias de sales

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- económico en el consumo
- muy buena capacidad de cubrición
- aprobado por la AgBB
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- muy transpirable
- Reacción al fuego: no inflamable (clase A2-s1,d0 según EN 13501-1 según informe de clasificación)
- sin adición de disolventes
- sin adición de plastificantes
- sin adición de conservantes

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 1,4 - 1,7 g/cm³
- Contenido orgánico: < 5 %
- Valor de pH: aprox. 11

CLASIFICACIÓN:

- Clasificación según: DIN EN 13300
- Clasificación según VOB: Pintura de dispersión de silicato según DIN 18363 párr. 2.4.1
- Permeabilidad al vapor de agua (valor V): > 2000 g/(m² · d)
- Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión (valor sd): ≤ 0,01 m
- Norma de ensayo del espesor de capa de aire equivalente a la difusión DIN EN ISO 7783: DIN EN ISO 7783
- Resistencia al frote húmedo: Clase 3
- Norma de ensayo de la resistencia a la frote húmedo EN ISO 11998: EN ISO 11998
- Relación de contraste (opacidad): Clase 1

– Rendimiento para la relación de contraste (opacidad):	6 m ² /L
– Norma de ensayo de la opacidad ISO 6504-3:	ISO 6504-3
– Grado de brillo a 85°:	muy mate
– Norma de ensayo del grado de brillo ISO 2813:	ISO 2813
– Tamaño máximo de grano:	fino
– Norma de ensayo del tamaño máximo de grano EN 1524:	EN 1524

TONOS DE COLOR:

KEIM Innotop se puede suministrar en blanco y en los colores de todas las cartas de color KEIM con pigmentos exclusivamente minerales y estables a la luz. En un mismo paño, emplear sólo pintura del mismo lote de fabricación.

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar sano, firme, seco, libre de sales, limpio y libre de polvo y grasa. Generalmente, Innotop no requiere de imprimación. En condiciones de luz rasante, se debe asegurar una adecuada preparación del soporte, herramientas adecuadas y mayor cuidado en la aplicación. En soportes con diferencias de absorción, la imprimación con KEIM Soliprim optimiza la homogeneidad de la superficie.

En casos de luz difíciles especialmente en cartón-yeso o con enmasillados parciales, puede ser recomendable una imprimación intermedia con KEIM Gel-Primer.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

La temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado debe ser ≥ 5 °C.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

KEIM Innotop debe removerse bien antes de la aplicación.

CONSUMO:

aprox. 125 - 150 mL/m² para una mano.

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:

KEIM Innotop puede aplicarse a cepillo, rodillo o airless (boquilla ≥ 423).

Mano de fondo: KEIM Innotop se aplicará sin diluir o diluido con máx. 10 % con agua.

Mano de acabado: Aplicar KEIM Innotop sin diluir.

TIEMPOS DE SECADO:

Puede recibir la siguiente aplicación después de un mínimo de 6 horas (con 23°C y 50% hum.rel.) Con mayor humedad ambiental, mayor espesor y/o con temperaturas más bajas, el tiempo de secado será más largo.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
12,5	L	32	bidón
5	L	70	bidón
2,5	L	80	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	fresco protegido de las heladas Mantener el envase herméticamente cerrado. protegido del calor y de la incidencia directa del sol

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 08 01 12

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad. Valor límite UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/l.

Este producto contiene: 0 - 1 g/l de COV..

La pintura está formulada sin adición de conservantes. Los tonos medios e intensos pueden contener trazas de conservantes.


CÓDIGO GIS:

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

