



Ficha Técnica

Pymaplast al uso exterior PM-007

Enlucido en pasta de interior y exterior en base acuosa. Producto fibrado extrablanco. Especial para el enlucido de superficies independientemente de su grado de absorción. Clasificación: G3S2V2W2A0C0R0 según la clasificación de la norma EN 16566.

Fondos: Poco absorbentes como paredes pintadas o esmaltadas e incluso gres. También apto sobre fondos absorbentes como yeso, escayola y cementos.

Uso: Exterior

Rendimiento en pasta: 1,70 - 1,80 kg/m²/mm

Tamaños: 0,350, 0,750, 5 y 15 kg

Características técnicas

- **Comportamiento al fuego:** A2-s1-d0.
- **Excelente trabajabilidad.**
- **Aplicación en capa fina (máximo 1 mm).**
- **pH: 8.0 - 9.0**
- **Dureza Shore C: 85**
- **Información sobre la Directiva 2004/42/CE: Categoría i1, Recubrimientos de altas prestaciones de un componente, en base acuosa: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010). Este producto contiene 13.11 g/l COV máximo.**
- **Densidad pasta: 1,75 g/ml**

Tiempo de secado		
Soporte	Espesor	Tiempo de secado
Hormigón	Capa fina	1 - 2 H en profundidad
Escayola	Capa fina	Aprox. 1 H en profundidad
Pintura	Capa fina	2 - 3 H en profundidad
Azulejo	Capa fina	1 - 2 H en profundidad

Adherencia (Mpa)	Soporte	Resultado
Adherencia inicial (28 días)	Homigón/Pintura	> 1.2
Envejecimiento con calor	Homigón/Pintura	> 1.9

Propiedades:

Enlucido de paredes y fachadas en capa fina para obtener acabados lisos de alta calidad.

Recomendaciones de uso:

El soporte debe estar sano, limpio y exento de humedad. Los fondos de naturaleza pulverulenta, deben consolidarse con un fijador, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento. Si estos presentan oquedades deben ser rascados y eliminados hasta llegar al soporte consistente, aplicando posteriormente una capa de fijador para eliminar trazas de polvo.

Normas para aplicar:

Producto listo para su empleo.

La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.

Cuando el material seca, se procede al lijado.

A continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.

Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.

Aplicación

- Paleta ancha



Eliminación y medio ambiente

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

Seguridad:

- El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° c y 35° c.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses.



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.