



FICHA TÉCNICA

Código: R1653-02 **MASILLA ACRÍLICA PYMA**

TIPO DE PRODUCTO Listo para usar, acrílico de un solo componente para aplicaciones interiores. MASILLA ACRILICA NORAI es un producto de calidad profesional para aplicaciones universales.

DATOS TÉCNICOS	Sistema de curado	Dispersión acrílica
	Color	Blanco
	Densidad approx.	1580 ± 30 Kg/m ³
	Dureza-Shore-A approx.	20 - 30
	Tiempo de formación de piel*	10 - 15 min
	Capacidad de movimiento	13 ± 1 %
	Alargamiento de rotura	350 ± 50 %
	Temperatura de aplicación	+ 5 °C a 40 °C
	Temperatura de almacenaje	10 °C a 30 °C
Caducidad**	12 meses	

* *Depende en gran medida de la temperatura y la humedad.*

** *En cartucho sin abrir, si se almacena en un lugar fresco y seco.*

APLICACIONES MASILLA ACRILICA PYMA se puede aplicar en juntas con movimiento de hasta 14%. Se utiliza especialmente para juntas de ventanas y puertas en albañilería. En la industria artesanal también se utiliza como sellador para madera, cerámica, cartón yeso, etc, y para el sellado de cajas y contenedores. Para juntas interiores, la posibilidad de ser pintadas con pinturas por dispersión supone una ventaja. MASILLA ACRILICA PYMA no es adecuada para juntas de expansión.

MODO DE USO **Pre-tratamiento de las juntas:** Las juntas deben estar limpias, secas y libres de grasa. MASILLA ACRILICA PYMA puede ser aplicada en superficies húmedas, pero hay que asegurarse de que la junta se puede secar. Si la junta está constantemente húmeda, o en contacto permanente con el agua, el sellador no se puede endurecer y curar. El material no se puede utilizar a temperatura por debajo de 5 ° C. La junta debe estar protegida contra la lluvia, polvo y carga mecánica pesada, hasta su curado completo. Si es necesario la junta debe ser tapada. MASILLA ACRILICA PYMA se puede pintar encima después de un curado completo con la mayoría de pinturas de dispersión. Antes de la aplicación, es recomendable realizar una prueba de compatibilidad.
Tratamiento del curado del sellador: La junta plasto-elástica con MASILLA ACRILICA PYMA puede ser dañada por objetos cortantes. Sólo agentes lubricantes neutros (detergentes, jabones suaves) deben ser utilizados para la limpieza.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE El producto se mantiene durante 12 meses en el embalaje original, herméticamente cerrado entre +10° C y +30° C. Proteger de las heladas.

SEGURIDAD E HIGIENE Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.

MARCADO CE

	Laboratorios Rayt, s.a. Garriga 188-200, Badalona (Barcelona) España
14	EN15651-1:2012 F-INT
DoP: 36812444	

Revision: 03

Date: 07/2014

Sustituye: 02 (11/2013)

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo. R08-PO21R - Hoja Técnica de Producto - Versión 02 - Fecha: 10.05.05